

КЛЕЙ СТИРОПОРОВЫЙ



Клей СТИРОПОРОВЫЙ предназначен:

Белый Годность: 12 мес.

- для приклеивания потолочных плит, декоративных панелей, плинтусов, розеток и др. декоративных элементов, изготовленных из полиуретана, пенополистирола, пенопласта к пористым поверхностям бетона, кирпича, штукатурок в бытовых и промышленных условиях.

Особые преимущества/свойства:

- готов к применению	- легкая коррекция изделий при наклеивании
- оптимальное время схватывания	- белый после высыхания
- высокая прочность приклеивания	- после высыхания допускает окраску
- экологически чистый, без запаха	- для наружных и внутренних работ
- обладает противогрибковой добавкой	- допускает кратковременное замораживание

Указания по применению:

- поверхность потолка выровнять и очистить от пыли и мела	- при наклеивании потолочной плитки, панелей и др. следует выполнять инструкции производителей вышеуказанных декоративных элементов
- перед применением клей при необходимости перемешать	- время схватывания до 20 сек. при температуре +20 °С
- нанести узким шпателем из расчета 9 точек на плиту размером 50x50 см или гребенкой по краям и в центре плиты	- время корректировки до 30 сек. при условии неполного прижатия изделия
- плиту приложить к поверхности и сместить на 2-3 см в сторону приклеивания, прижать на 15-20 сек.	- температуре воздуха и подложки не ниже +8 °С
- продолжительность высыхания связующего вещества при +20 °С и влажности 70% - 12 час.	- полная прочность при + 20 °С через 48 час.

Техническая информация:

- расход: 60-70 г/м ² (потолочная плитка 50x50 см) при точечном способе нанесения	- клей не токсичен, пожаровзрывобезопасен
- разбавляется водой	- сертифицировано
- допускается транспортировка без потери клеящих свойств при температуре до -40 °С; циклов заморозки - 4	- ТУ 2385-005-74593659-2010
- клей после заморозки оттаивают и тщательно перемешивают	- не допускается смешивать клей с другими ЛКМ и органическими растворителями

Меры предосторожности:

- держать в недоступном для детей месте	- при работе использовать перчатки
- работать в хорошо проветриваемом помещении	- загрязненные клеем участки кожи вымыть теплой водой с мылом
- не допускать попадания в глаза	- по окончании работ инструменты и пятна отмыть водой, не допуская высыхания
- не допускать попадания на слизистую; при попадании в глаза, промыть обильным количеством теплой воды	
- потребление внутрь грозит смертью или увечьем	

Фасовка/Расход	Параметры			
	ведро	ведро	ведро	ведро
Тара III:				
Фасовка, кг:	1,0	1,5	3,0	4,0
Расход, м ² :				
- нанесение пунктирно	13*	20*	40*	50*
- нанесение точно (9 точек)	20*	30*	60*	100*
Кол-во в коробке, шт.:	9	9	4	4
Кол-во на паллете, кор.:	50	50	50	50
Вес паллеты, брутто, кг:	470	690	615	815

* Потолочная плитка 0,5x0,5 м

Хранение:

осуществлять в крытых помещениях в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30 °С; допускается транспортировка без потери клеящих свойств при температуре до -40 °С; циклов заморозки - 4